



JEDNOSLOŽKOVÉ POTISKOVÉ BARVY

Tyto jednosložkové teplem tvrzené barvy mají široký rozsah aplikací a byly speciálně vyvinuty s ohledem na některé důležité vlastnosti. Tyto zahrnují snadnost tisku, dobrou přilnavost, tvrdost, odolnost proti seškrábání, tepelnou odolnost a odolnost mnoha typům rozpouštědel, která pokrývají desku při výrobě. Jsou vhodné k použití na pájecí straně desek, vyhovují běžným normám a odolávají běžným systémům pro odstraňování tavidel na bázi alkoholů nebo halogenových hydrokarbonů.

Barevná škála

Potiskové barvy pro servisní potisk desek plošných spojů jsou k dispozici v těchto barvách:

XZ81	bílá
XZ83	žlutá
XZ84	černá
XZ85	černá - nevodivá

Technická data a doporučený technologický postup:

Sítotiskové stroje	Vhodné pro ruční, poloautomatické a plně automatické sítotiskové stroje.
Síta	Fotografická síta, syntetická, 100-120 vláken/cm, polyuretanové stěrky.
Ředění	Pro většinu aplikací postačí ředění 2-3% ředidla XZ42.
Sušení	Konvekční pec (s cirkulací vzduchu) 30-60 min. při 140-150°C Infračervená pec 5-10 min. při 160°C
Odolnost	Plně vytvrzená barva je odolná většině masově používaným pájecím technikám, systémům odstraňování tavidel a všem rozpouštědlům obecně užívaným ve výrobě desek plošných spojů.
Čistění	Univerzální čistič 11-00 nebo čistič XZ46 Tyto barvy jsou vytvrzovány a je tedy velmi obtížné jejich odstranění po vytvrzení. Doporučujeme proto pečlivě kontrolovat desky před vytvrzením barvy, kdy je možné tuto snadno odstranit čističi XZ46 nebo 11-00.
Skladování	Skladovat na chladném místě 10-25°C. Doba skladování: 18 měsíců.

JEDNOSLOŽKOVÉ POTISKOVÉ BARVY

Balení	XZ81	bílá	1 kg	CESN5034
	XZ83	žlutá	1 kg	CESN5023
	XZ84	černá	1 kg	CESN5031
	XZ85	černá - nevodivá	1 kg	CESN5033
	XZ42	ředitlo	5 l	CDSN4004
	XZ46	čistič sít	5 l	CDSN4008
	11-00	univerzální čistič sít	5 l	CDSN4000

DODAVATEL PRO ČR a SR:



BRITRADE SLOVAKIA, s.r.o.

Nedbalova 7, 949 11 NITRA
Sklad: Novozámocká 102 (V.I.Trade)
Tel/fax: 037/ 77 33 038 mobil: 0905 806 555
britrade@britrade.sk www.britrade.sk
Zapísaná v OR OS Nitra, vložka číslo 13176/N



BRITRADE spol. s r.o.

Zlín 760 01, L. Váchy 1582
Tel./Fax: 577 214 197, 577 211 930, 577 436 003
e-mail: britrade@britrade.cz, http://www.britrade.cz
Opava 746 01, Solná 13
Tel./Fax: 553 615 972, mobil: 602 521229
e-mail: opava@britrade.cz

Doložka Tyto informace byly pečlivě sestaveny na základě praktických zkušeností a důkladných laboratorních testů. Přesto vlastnosti výrobků a jejich vhodnost pro konkrétní aplikaci zákazníka závisí na podmínkách použití materiálu pro potisk. Doporučujeme, aby si zákazníci sami ověřili, zda výrobek splní všechny jejich požadavky před nasazením do výroby. Vzhledem k tomu, že nemůžeme předvídat, ani kontrolovat podmínky, za nichž jsou naše výrobky používány, není tudíž možné zaručit jejich výkon. Podmínky prodeje se řídí našimi standardními obchodními pravidly.